

EVICOM™ RI5/145

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Description : Lead stabilised moulding grade

Application : Injection moulding

Characteristics : Very easy-flow, Low impact. Suitable for outdoor use in White colour only

VCM Content, EEC- 81/432CEE: <1 ppm

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор свинца		
Характеристики	Хороший поток		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая стабильность		
Используется	Наружное применение		
Рейтинг агентства	ЕС неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	BS 2782 620A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant (23°C)	2800	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	43.0	MPa	BS 2782
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	> 65.0	°C	BS 2782 121A
Викат Температура размягчения	73.0	°C	BS 2782 120B
CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность (23°C)	0.16	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	ohms	BS 2782
Сопротивление громкости	5.0E+14	ohms-cm	BS 2782

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

