

ELASTOSIL® RT 646 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

all-round potting compounds, Lighting

all-round potting compounds, Electrical Industry

all-round potting compounds, Automotive & Transportation

Potting Compound, Electronics

Potting Compound, Automotive & Transportation

Главная Информация	
Используется	Электрическое/электронное применение
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Beige		
Плотность	1.28	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	70	Pa·s	ISO 3219
Срок службы горшка	80	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	53		ISO 868
Прочность на растяжение	5.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	280	%	ISO 37
Tear Strength	12.0	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	< 0.10	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

