

En Chuan 6030

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

This resin contains wax and red accelerator. It is suitable for coating decorative plywood. It can achieve glossy surface by film process.

Главная Информация			
Используется	Декоративные детали		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя ¹	45	Internal method	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	4080	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	115	МПа	ASTM D790
Дополнительная информация			
Red Accelerator, Co-oc (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	0.30 - 0.50	Pa·s	
Gel Time (25°C)	2.5 - 5.0	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	54.9	МПа	
NOTE			
1.	Barcol 934-1		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

