

Precision Polymer S40H

Silicone

Precision Polymer Engineering Ltd.

Описание материалов:

Silicone Rubber, 35-45 °IRHD. Silicone rubber having both methyl and vinyl substituent groups on the polymer chain. Formulated using only those ingredients determined by the United States Federal Food and Drug Administration (FDA) to be in accordance with Code of Federal Regulations, Title 21 (CFR21), Section 177.2600. ASTM & ISO designation = VMQ.

Excellent heat resistance and low temperature flexibility. Used primarily for dry heat static seals. Low physical strength and poor abrasion resistance prevents dynamic sealing.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Теплостойкость, высокая		
Используется	Уплотнение		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость IRHD	40	ASTM D1415, ISO 48	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	9.00	МПа	ASTM D412, ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	570	%	ASTM D412, ISO 37
Комплект сжатия			
175°C, 24 hr	25	%	ASTM D395B
175°C, 24 hr ¹	25	%	ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Maximum Operating Temperature	250	°C	
Low Temperature Resistance - Non-brittle after 3 mins	-60	°C	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Minimum Operating Temperature: -60°C (-76°F)			
NOTE			
1.	Type B		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

