

ELASTOSIL® M 4541

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Construction

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

Mold Making, Composites

Mold Making, Automotive & Transportation

Mold Making, Mold Making

Главная Информация

Используется	Изготовление пресс-форм Прототипирование
--------------	---

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	White		
Плотность	1.16	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость			
--	35	Pa·s	ISO 3219
--	40	Pa·s	DIN EN ISO 3219

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по сухе (Shore A)	32		ISO 868
Прочность на растяжение	5.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	400	%	ISO 37
Tear Strength	> 30.0	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	< 0.40	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

