

Jampilen HA840R

Polypropylene Homopolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen HA840R is a special polypropylene type which features an extremely high stiffness and high gloss. It has been especially developed for the production of stiff injection molded articles where high rigidity is needed. Typical applications of Jampilen HA840R include food packaging containers, housewares, small appliances and technical parts. The composition of the product complies well with FDA norms and with regulations concerning food contact applications in major European countries.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая жесткость Глянцевый Высокая жесткость Гомополимер		
Используется	Колпачки Затворы Инженерные детали Пищевые контейнеры Мебель Товары для дома Белье и мелкая бытовая техника		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	111		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2350	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	35	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	128	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	159	°C	ASTM D1525 ¹
Ускоренное старение печи (150°C)	360	hr	ASTM D3012

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	95		ASTM D2457
Haze (1000 µm)	40	%	ASTM D1003

NOTE

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

