

Hifax PPK 8027HL23 BLACK

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax PPK 8027HL23 BLACK is an unfilled PP copolymer, with medium flowability, good impact resistance and good stiffness. The product is available in black color, pellet form.

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

| Главная Информация | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|
| Характеристики | Жесткий, хороший Сополимер Хорошая ударпрочность Средняя степень жидкости | | |
| Используется | Применение в автомобильной области Внешнее украшение автомобиля | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 0.910 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/5.0 kg) | 5.00 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (23°C) | 900 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 22.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Yield, 23°C) | 10 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 7.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 23°C | No Break | | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | No Break | | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 54.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 56.0 | °C | ISO 306/B |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

