

Vyncolit® BXE7530

55% стекловолокно

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

Vyncolit® BXE7530 is a glass fiber reinforced phenolic molding compound with superior mechanical properties : high impact and excellent retention of mechanical properties at elevated temperatures.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 55% наполнитель по весу		
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 2002/96/EC (WEEE) EC 2006/122/EC		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье из смолы Прессформа сжатия Литье под давлением		
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> PF-GF55		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.73	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.62	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка	0.20	%	ISO 2577
Post Shrinkage	0.020	%	ISO 2577
Изгиб напряжения при разрыве	1.5	%	ISO 178
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	17000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	111	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	0.83	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	17000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	227	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	276	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	17	kJ/m ²	ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

