

## KRATON® D1163 P

Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

### Описание материалов:

Kraton D1163 P is a clear, linear triblock copolymer based on styrene and isoprene, with a polystyrene content of 15%. It is supplied from North America in the physical form identified below.

Kraton D1163 PT - supplied as a dusted dense pellet

Kraton D1163 PTM - supplied as a dusted powder

Kraton D1163 P is used as an ingredient in formulating adhesives, sealants and coatings. It may also find use as a modifier of bitumen and polymers.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
Используется	Клеи		
	Нанесение покрытия		
	Уплотнение		
	Модификация пластмасс		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
	Порошок		
Метод обработки	Покрытие		
	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4025
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	23	g/10 min	
Антиоксидантная добавка <sup>1</sup>	0.080 to 0.30	%	Internal Method
Содержание золы			
PT, Talc	0.25 to 0.45	%	Internal Method
PTM	2.5 to 5.0	%	ISO 247
Содержание полистирола	13 to 16	%	Internal Method
Вязкость раствора-Толуол, 25% Вт(25 °C)	900	mPa·s	Internal Method
Общее количество экстрактов	< 1.0	%	Internal Method

Летучее вещество	< 0.50	%	Internal Method
Содержимое блока	38.0		
Styrene/Rubber ratio	15/85		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec, Compression Molded)	25		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	0.483	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	10.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1400	%	ASTM D412

#### NOTE

1. Primary antioxidant is a non-staining, phenolic antioxidant. The antioxidant package also contains a non-TNPP secondary antioxidant at a target level of 0.2% wt.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat