

Reslen PPH 40T

Polypropylene Homopolymer

Polimarky Spolka Jawna

Описание материалов:

Reslen PPH 40T is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It is available in Europe. Primary characteristic: homopolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.23 to 1.26	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0 to 20	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2300 to 2600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	20.0 to 27.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	15 to 80	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.0 to 5.0	kJ/m ²	ISO 179/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	67.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	158	°C	ISO 306/A120
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 to 120	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	220 to 260	°C	
Температура формы	40.0 to 70.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

