

Durethan® BM 240 000000

40% полезных ископаемых

Polyamide 6

LANXESS GmbH

Описание материалов:

PA 6, 40 % mineral, injection molding, isotropic properties, low tendency to warp

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Минеральный, 40% наполнитель по весу			
Характеристики	Низкий уровень защиты			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.46	--	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	--	g/cm ³	ISO 60
Формовочная усадка				ISO 2577
Across Flow : 280°C, 3.00 mm ¹	1.2	--	%	
Across Flow : 120°C, 4 hr, 3.00 mm ²	0.20	--	%	
Flow : 280°C, 3.00 mm ³	1.3	--	%	
Flow : 120°C, 4 hr, 3.00 mm ⁴	0.17	--	%	
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C	6.0	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	1.9	--	%	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	205	85.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения				
23°C	5630	2140	MPa	ASTM D638
23°C	5800	2200	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение				
Break, 23°C	82.7	53.1	MPa	ASTM D638
Break, 23°C	85.0	55.0	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	10	40	%	ASTM D638, ISO 527-2/5
Флекторный модуль				
23°C	5600	2000	MPa	ASTM D790

23°C ⁵	5500	2000	MPa	ISO 178/A
Flexural Strength				
23°C	150	64.8	MPa	ASTM D790
3.5% Strain,23°C	145	60.0	MPa	ISO 178/A
23°C ⁶	150	65.0	MPa	ISO 178/A
Flexural Strain at Flexural Strength ⁷ (23°C)	5.0	8.0	%	ISO 178/A
ISO Shortname	PA 6, MHR, 14-060, MD40	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.12		%	Karl Fisher
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				
				ISO 179/1eA
-40°C	< 10	< 10	kJ/m ²	
-30°C	< 10	< 10	kJ/m ²	
23°C	< 10	12	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength				
				ISO 179/1eU
-30°C	80	80	kJ/m ²	
23°C	140 kJ/m ²	No Break		
Зубчатый изод ударная прочность				
				ISO 180/1A
-40°C	< 10	< 10	kJ/m ²	
-30°C	< 10	< 10	kJ/m ²	
Незубчатый изод ударная прочность				
				ISO 180/1U
-30°C	75	85	kJ/m ²	
23°C	100 kJ/m ²	No Break		
Многоосная инструментальная Энергия удара				
				ISO 6603-2
-30°C	3.00	--	J	
23°C	20.0	65.0	J	
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила				
				ISO 6603-2
-30°C	728	--	N	
23°C	3030	--	N	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	190	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	90.0	--	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	> 200	--	°C	ISO 306/B50, ISO 306/B120

Температура плавления ⁸	222	--	°C	ISO 11357-3
CLTE				ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	6.0E-5	--	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	7.0E-5	--	cm/cm/°C	

Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
------------------	-------	-----------	-------------------	-----------------

Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)	650	--	°C	IEC 60695-2-12
--	-----	----	----	----------------

Иньекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания
----------	-------	-------------------	-----------------

Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0		hr
Температура обработки (расплава)	270 to 290		°C
Температура формы	80.0 to 120		°C

NOTE

1.	150x105x3mm, 80°C MT, 500 bar
2.	150x105x3mm
3.	150x105x3mm, 80°C MT, 500 bar
4.	150x105x3mm
5.	2.0 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2 mm/min
8.	10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

