

Nipol® LX851C

Latex

Zeon Corporation

Описание материалов:

Acrylate latex

Characteristics

Medium-hard. Excellent resistance to discoloration from light and age. Extremely low formaldehyde.

Medium-hard type. Excellent washing resistance.

Applications

Interlining cloth materials(impregnated), resin cotton, clothing (spray), and automobile ceiling materials.

Fabric labels(care instruction labels).

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Сополимер Crosslinkable Средняя твердость |
| Используется | Автомобильные Приложения Этикетки |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Вязкость раствора | 20 | mPa·s |
| РН | 6.5 | |
| Поверхностное натяжение | 27 | mN/m |
| Общее количество твердых веществ | 45 | % |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура перехода стекла | 15.0 | °C | DSC |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

