

## Safron® H517-25RG

Polypropylene Homopolymer

Safripol (PTY) LTD

### Описание материалов:

H517-25RG Polypropylene Resin is a controlled rheology polypropylene homopolymer resin suitable for the production of fibres and filaments on long- and short-spinning lines. H517-25RG Polypropylene Resin offers excellent processability at melt temperatures between 220 and 280 degrees C. H517-25RG Polypropylene Resin is modified to resist gas fading.

Главная Информация			
Добавка	Противогаз выцветания		
Характеристики	Контролируемая реология		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Устойчив к выцветанию газа		
	Хорошая технологичность		
	Гомополимер		
Используется	Применение в сельском хозяйстве		
	BCF пряжа		
	Ткани		
	Волокна		
	Нити		
	Фильтрующие средства		
	Распределение природного газа		
	Персональный уход		
	Нетканые материалы спанбонд		
	Штапельные волокна		
	Текстильные изделия		
Пряжа			
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	26	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	31.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	8.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1370	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature <sup>1</sup>			
0.45 MPa, Unannealed	75.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	51.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения <sup>2</sup>	83.0	°C	ISO 306/B

#### NOTE

1. Injection Molded
2. Injection Molded

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

