

Epoxies, Ect. 20-3004 HV

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

20-3004 LV & HV are two component chemical resistance epoxy systems. They were developed for potting, coating, and adhesive applications requiring superior chemical resistance. They exhibit outstanding bonds to a variety of substrates.

20-3004 LV is a low viscosity self leveling system. 20-3004 HV is a high viscosity non-sag version.

Features:

Excellent chemical resistance

Excellent water resistance

Excellent adhesion to metals & plastics

DOT noncorrosive

Главная Информация		
Характеристики	Bondability Хорошая адгезия Хорошая химическая стойкость Высокая вязкость Низкое поглощение воды	
Используется	Клеи Нанесение покрытия	
Внешний вид	Серый	
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	50.0	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-50.0 to 150	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- 1	Black	
-- 2	Grey	
-- 3	White	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	2.0	
Part B	1.0	

Смешанное соотношение по объему
(PBV)

Part A	100
Part B	45

Плотность

25°C ⁴	1.06	g/cm ³
25°C ⁵	1.06	g/cm ³

Время отверждения (25°C)	1.7E+2	hr
--------------------------	--------	----

Срок службы горшка ⁶ (25°C)	90	min
--	----	-----

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore D)	78	
Прочность на растяжение	52.4	MPa
Удлинение при разрыве	3.2	%
Относительная проницаемость	3.61	
Коэффициент рассеивания	0.021	

NOTE

1.	Part A
2.	Mixed
3.	Part B
4.	Part B
5.	Part A
6.	100 grams

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat