

## DIGITALWAX® DC 300

Unspecified

DWS Systems

### Описание материалов:

Photosensitive Resin for DigitalWax® J Series Stereolithography Systems

DC300 Casting Resin was specially developed for direct investment casting of jewelry models. DC300 Casting Resin allows the building of detailed parts with high quality resolution, dimensional accuracy and smooth surfaces which do not require any other manual finishing.

DC300 Casting Resin is suitable for direct casting of jewelry models. Models made of DC300 Casting Resin have perfectly stable and accurate shapes and dimensions.

Features

Smooth surface

High resolution

High accuracy

No further manual finishing needed

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая поверхность	
Используется	Ювелирные изделия	
	Моделирующий материал	
	Изготовление пресс-форм	
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый	
Формы	Жидкость	
Метод обработки	3D печать, стереолитография	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость <sup>1</sup> (25°C)	400 to 600	mPa·s
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	64	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль	280	MPa
Flexural Strength	14.2	MPa
NOTE		
1.	Liquid Resin	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

