

TEKAPPO™ JF6

Polyphenylene Ether + PS

Mando Advanced Materials Co., Ltd.

Описание материалов:

TEKAPPO™ JF6 is a Polyphenylene Ether + PS (PPE+PS) product. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Halogen Free

Heat Resistant

Главная Информация	
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая термическая стабильность
	Без галогенов

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток ¹	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.060	%	ASTM D570

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	66.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	18	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2450	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	108	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	230	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	133	°C	
1.8 MPa, Unannealed	123	°C	

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	270 to 290	°C
Температура формы	60.0 to 100	°C

NOTE	
1.	60°C Mold Temperature

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

