

## Devcon Edge & Seal T-35

Polyurethane

Devcon

### Описание материалов:

Tough, rubber-like urethane compound for making a broad range of repairs, and for tooling and molding applications.

Intended Use:

Repair and rebuild conveyor belts; seal electrical cables; seal woven fabric belting from wear and abrasion; fill expansion/control joints; pot and encapsulate parts.

Product Features:

Excellent humidity resistance

High tensile and tear strength

Easy-to-use 400 ml cartridge

Fast-curing; self-leveling

Oil-resistant

Главная Информация	
Характеристики	<p>Влагостойкий</p> <p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Ускоренная Настройка</p> <p>Хорошая прочность на разрыв</p> <p>Маслостойкость</p> <p>Хорошая прочность</p>
Используется	<p>Изготовление пресс-форм</p> <p>Форма</p> <p>Заполнение приложения</p> <p>Ремонтный материал</p>
Внешний вид	Черный
Метод обработки	<p>Инкапсуляция</p> <p>Полировка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.957	cm <sup>3</sup> /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Потеря истирания	250	mg/1000 cycles	
Maximum Operating Temperature			
Dry	82	°C	
Wet	49	°C	
Формовочная усадка-Поток	0.14	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра (Shore A)	94		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	22.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength	75.3	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	14	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Resin	Mixing ratio by weight: 80		
Hardening method	Mixing ratio by weight: 20		
Срок службы горшка (24°C)	3.0	min	
Терморегулирующая вязкость	5000	cP	
Дополнительная информация			
Cured 7 days @ 75°F			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения	1.5	hr	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

