

Generic PUR-Eth,aliphatic

Polyurethane (Polyether, Aliphatic)

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Eth,aliphatic
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02 to 1.07	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	44 to 97		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain, 23°C	1.72 to 14.5	MPa	
300% Strain, 23°C	2.76 to 34.7	MPa	
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	20.7 to 46.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	180 to 850	%	ASTM D412
Tear Strength (23°C)	28.9 to 102	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия	39 to 66	%	ASTM D395
Сопrotивляемость Bayshore	40 to 50	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	1.5 to 6.1	min	
Терморегулирующая вязкость	931 to 1000	cP	ASTM D2393
Время демолд	20 to 960	min	
Время доставки	16 to 72	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

