

UNISOFT SPECIAL™ DS-35A-CL-M-01

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

UNITED SOFT PLASTICS, Inc.

Описание материалов:

TPE Compound based on Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene Block Copolymer

Главная Информация	
Характеристики	Bondability Хорошая адгезия Низкая плотность
Используется	Клеи Склеивание Медицинские/медицинские приложения Неспецифические пищевые приложения
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Внешний вид	Полупрозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	0.890	g/cm ³	ASTM D792
--------------	-------	-------------------	-----------

Формовочная усадка-Поток	0.50 to 3.5	%	ASTM D955
--------------------------	-------------	---	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A)	35		ASTM D2240
-------------------------------	----	--	------------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение (Yield)	6.50	MPa	ASTM D412
---------------------------------	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении (Break)	730	%	ASTM D412
----------------------------------	-----	---	-----------

Ињекция	Номинальное значение	Единица измерения
---------	----------------------	-------------------

Задняя температура	160 to 180	°C
--------------------	------------	----

Передняя температура	180 to 200	°C
----------------------	------------	----

Температура сопла	200 to 210	°C
-------------------	------------	----

Температура формы	30.0 to 65.0	°C
-------------------	--------------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

