

## Jam 524H1FX

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

### Описание материалов:

524H1FX is a HDPE copolymer suitable for production of high stiffness blown film. This grade shown outstanding bubble stability at high film line speed and at low downgauging. It is well suited for monolayer film, blending and coextrusion.

#### Features

HDPE copolymer suitable

high stiffness blown film

Grade under final development, to be industrialised.

#### Applications

Film grade

monolayer film

Главная Информация	
Характеристики	Жесткий, высокий Сополимер
Используется	Выдувная пленка Смешивание
Метод обработки	Выдувная пленка Кокструзионное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.15	g/10 min	ASTM D1238

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	15	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
2% secant, MD: 15 µm, blown film	900	MPa	ASTM D882
2% secant, TD: 15 µm, blown film	800	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield, 15 µm, blown film	50.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield, 15 µm, blown film	30.0	MPa	ASTM D882
MD: Broken, 15 µm, blown film	52.0	MPa	ASTM D882
TD: Broken, 15 µm, blown film	45.0	MPa	ASTM D882
Ударное падение Dart (15 µm, Blown Film)	70	g	ASTM D1709A
Сопротивление размножению разрыва			ASTM D1004

MD (Blown film) : 15.0 µm	200	g	ASTM D1004
TD (Blown film) : 15.0 µm	400	g	ASTM D1004
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	220	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat