

## Zhongfa PA66 DD2

Polyamide 6

Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd.

### Описание материалов:

Zhongfa PA66 DD2 is a polyamide 6 (nylon 6) material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding. The main features of Zhongfa PA66 DD2 are:

Conductivity

Good processability

Typical application areas include:

Electrical/electronic applications

electrical appliances

Главная Информация			
Характеристики	Проводящий Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Электрическое/электронное применение Электроприборы		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.1 - 1.4	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	81.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2900	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	65.0	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+2	ohms-cm	ASTM D257
Дополнительная информация			
Notched Izod Impact, ASTM D256: 6 kJ/m <sup>2</sup>			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 - 95.0	°C	
Время сушки	5.0 - 8.0	hr	
Температура обработки (расплава)	220 - 245	°C	
Температура формы	40.0 - 80.0	°C	

Давление впрыска

80.0 - 100

МПа

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

