Escorene™ Ultra LD 723.28 Cast

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Escorene Ultra LD 723.28 is a high vinyl acetate extrusion coating resin with excellent heat sealing and high transparency. LD 723.28 has a good balance of drawability and necking, and can be coextruded with low density polyethylene extrusion coating resin on most coextrusion coating production lines.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	23	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	18.5	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	50.9	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	55.3	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	21.6	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	14.9	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	530	%	ASTM D882
TD: Fracture	810	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	94	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	240	g	ASTM D1922
TD	330	g	ASTM D1922
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	54.0	°C	ASTM D1525
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	89		ASTM D2457
Haze	0.90	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat