

## Niuk 23RN60

Polycarbonate + ABS

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

### Описание материалов:

Niuk 23RN60 is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Niuk 23RN60 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Good Dimensional Stability

Heat Resistant

High Stiffness

Typical applications include:

Electrical/Electronic Applications

Housings

Главная Информация	
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая стабильность размеров
	Высокая термостойкость
	Высокая жесткость
Используется	Электрический корпус
	Электрическое/электронное применение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	35	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ISO 2577
Across Flow : 3.20 mm	0.50 to 0.70	%	
Flow : 3.20 mm	0.50 to 0.70	%	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	60.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	60	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>2</sup>	2500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>3</sup>	80.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	50	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

## Heat Deflection Temperature

0.45 MPa, Unannealed	110	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	92.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	108	°C	ISO 306/B120

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	V-0	UL 94

## NOTE

- 150x100x3.2 mm
- 2.0 mm/min
- 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

