

Alcryn® 2360 BK

Melt Processable Rubber

Advanced Polymer Alloys

Описание материалов:

Alcryn® 2360 BK is a Melt Processable Rubber (MPR) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Important attributes of Alcryn® 2360 BK are:

RoHS Compliant

WEEE Compliant

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC 2002/96/EC (WEEE)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	62		ASTM D2240, ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	9	%	ASTM D412
Tensile Stress (100% Strain)	2.69	MPa	ASTM D412, ISO 37
Прочность на растяжение (Yield)	8.96	MPa	ASTM D412, ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	420	%	ASTM D412, ISO 37
Tear Strength			
24°C ¹	26.3	kN/m	ASTM D624
24°C	26	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			
24°C, 22 hr	14	%	ASTM D395A
100°C, 22 hr	65	%	ASTM D395A
24°C, 22 hr ²	14	%	ISO 815
100°C, 22 hr ³	65	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе			
125°C, 168 hr	90	%	ASTM D573, ISO 188
100% Strain, 125°C, 168 hr	93	%	ASTM D573
100% Strain 125°C, 168 hr	93	%	ISO 188
Изменение объема			
100°C, 168 hr, in ASTM Oil #1	3.0	%	ASTM D471

100°C, 168 hr, in IRM 903 Oil #3	12	%	ASTM D471
100°C, 168 hr, in Water	-22	%	ASTM D471, ISO 1817
100°C, 168 hr, in ASTM #1 Oil	3.0	%	ISO 1817
100°C, 56640 hr, in IRM 903 Oil #3	12	%	ISO 1817

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая вязкость (190°C, 300 sec ⁻¹)	290	Pa·s	ASTM D3835

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	177	°C

NOTE

1. Die C
2. Type A
3. Type A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

