

## Huaфон HF-1175AP

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Operation: Injection molding

Characteristics: Easy processing, Fast de-molding

Applications: Gardening shoes, Accessories, Fashion shoe sole, etc., Heel life.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
Используется	Обувь		
Метод обработки	Литье под давлением		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	76	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	5.60	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	18.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412
Tear Strength	96.0	kN/m	ASTM D624

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

