

LOFEX® A311S

Polyethylene Terephthalate

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

LOFEX® A311S Polyester film is optically clear and inside corona / outside slip treated with excellent properties by tensile strength, proper elongation and the thermal contraction rate. It can use by release film, laminating film and tape because it has excellent run, easy treatment by suitable product.

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая прочность Высокая четкость | | |
| Используется | Пленка Промышленное применение Ламинаты Лента | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Пленка | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Коэффициент трения | | | ASTM D1894 |
| vs. Itself - Dynamic | 0.29 | | |
| vs. Itself - Static | 0.32 | | |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Yield, 50 µm | 196 | МПа | |
| TD : Yield, 50 µm | 235 | МПа | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break, 50 µm | 160 | % | |
| TD : Break, 50 µm | 120 | % | |
| F5 | | | ASTM D882 |
| MD : 50.0 µm | 113 | МПа | |
| TD : 50.0 µm | 113 | МПа | |
| Термоусадочная установка | | | Internal Method |
| MD, 30 min : 150°C, 50.0 µm | 1.0 | % | |
| TD, 30 min : 150°C, 50.0 µm | 0.50 | % | |
| Обработка поверхности | Inside (Corona)/Outside (Slip) | | |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | |
|-----------------------------------|------|---|------------|
| Блестящий Гарднер (60°, 50.0 µm) | 175 | | ASTM D523 |
| Коэффициент пропускания (50.0 µm) | 89.0 | % | ASTM D1003 |
| Haze (50.0 µm) | 1.3 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

