

Vital-Line SHM1332B

Rigid Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Vital-Line SHM1332B is a rigid polyvinyl chloride material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

The main features of Vital-Line SHM1332B are:

sterilizable

plasticization

The typical application fields of Vital-Line SHM1332B are: medical/health care

Главная Информация			
Характеристики	Не-фталатный пластификатор Радиационная дезинфекция Дезинфекция оксида этилена		
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34 - 1.38	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75 - 81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	> 29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	> 2600	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения ²	> 80.0	°C	ASTM D1525
Термическая стабильность-Духовка (190°C)	> 30.0	min	ASTM D2115-92

Дополнительная информация

Typical temperature profile for processing compound is from 145°C to 190°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process. Feeding zone: 145°C Barrel zone: 150°C~165°C Nozzle zone: 165°C~190°C Mould temperature: 0°C~50°C

NOTE

- 50 mm/min
- at 1kg

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

