

## EGYPTENE LL 0220 KJ

Linear Low Density Polyethylene

Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)

### Описание материалов:

LL 0220 KJ is a LLDPE copolymer with butane as comonomer which contains antioxidant, slip and antiblock additives. This grade is suitable for the production of blown film for light duty applications with a high slip requirement.

Film made from pure LL 0220 KJ can be produced at higher output compared to standard 1MFR LDPE buttene copolymers.

Главная Информация			
Добавка	Высокая гладкость Антикачающий агент Устойчивость к окислению		
Характеристики	Низкая плотность Бутене комномер Высокая гладкость Сополимер Устойчивость к царапинам Устойчивость к окислению		
Используется	Пленка Литая пленка		
Рейтинг агентства	Европа без 10/2011		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 1184
MD: Yield	10.0	MPa	ISO 1184
TD: Yield	11.0	MPa	ISO 1184
MD: Fracture	30.0	MPa	ISO 1184
TD: Fracture	25.0	MPa	ISO 1184
Удлинение при растяжении			ISO 1184

MD: Fracture	650	%	ISO 1184
TD: Fracture	800	%	ISO 1184
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	100	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	270	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	93.0	°C	ISO 306

#### Дополнительная информация

Film properties were measured on 38 micron film extruded at a blow up ratio 2:1 with a melt temperature of 225°C.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

