

Pro-fax 7523

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Pro-fax 7523 medium impact polypropylene copolymer resin is designed for injection molding applications. Features include good impact resistance at low temperatures, excellent dimensional stability and a good stiffness/impact balance.

Pro-fax 7523 resin has a "UL" yellow card flame rating of UL94HB; these apply to all colors at a minimum thickness of 0.039 inches (1 mm).

The base resin in this product meets the requirements of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
UL YellowCard	E150109-223707		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Жесткий, хороший Сополимер удара Хорошая ударопрочность Хорошая теплостойкая производительность старения Ударопрочность при низкой температуре Соответствие пищевого контакта		
Используется	Электроприборы Товары для дома Игрушка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1130	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	87	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	92.8	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm, All Colors)	HB	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

