

Daelim Po1y® VL0003 Film

Ethylene-based Plastomer

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®VL0003 Film is a vinyl plastic product. It is available in Europe or Asia Pacific. Daelim Po1y®The application areas of VL0003 Film include movies, hoses, food contact applications and additives/masterbatches.

Features include:

Good sealing performance

Antioxidants

Good toughness

Transparency

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Устойчивость к окислению | | |
| Характеристики | Термоуплотнение при низкой температуре | | |
| | Устойчивость к окислению | | |
| | Хорошее уплотнение тепла | | |
| | Высокое разрешение | | |
| | Хорошая прочность | | |
| Используется | Пленка | | |
| | Труба | | |
| | Пластиковая модификация | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD: Fracture, 22 µm, extruded film | 45.1 | MPa | ASTM D882 |
| TD: Fracture, 22 µm, extruded film | 34.3 | MPa | ASTM D882 |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD: Fracture, 22 µm, extruded film | 360 | % | ASTM D882 |
| TD: Fracture, 22 µm, extruded film | 580 | % | ASTM D882 |
| Ударное падение Dart (22 µm, cast film) | 450 | g | ASTM D1709B |
| Температура инициализации уплотнения ¹ (22 µm, cast film) | 92.0 | °C | Internal method |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | |
|-------------------------------|------|----|------------|
| Викат Температура размягчения | 82.0 | °C | ASTM D1525 |
| Пиковая температура плавления | 91.0 | °C | ASTM D3418 |

| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Блеск (45, 22.0 µm, cast film) | 110 | | ASTM D2457 |
| Haze (22.0 µm, cast film) | 0.50 | % | ASTM D1003 |

| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Температура расплава | 250 | °C |

NOTE

1. HGT, 2.8 kg, 0.5 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat