

PETOPLEN FH 360

Polypropylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

Application: BOPP film, woven bags, rope, flat tape and monofilament

Главная Информация			
Используется	Пленка Мононити Веревка Лента		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.1 to 4.1	g/10 min	ASTM D1238
Цвет-B-value (10D65)	1.8		Internal Method
Contamination - 100g	< 10	pcs	Internal Method
Fish Eye	< 11.0	pcs/g	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	35.0	MPa	
Break	40.0	MPa	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat