

## Wanthane® WHT-8254

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

WHT-8254 is polyether-based TPU, supplied in form of transparent, translucent, colorless or slightly yellowish pellets with the characteristic of Excellent Transparency, Short Cycletime, Easy Stickiness, Hydrolytic Stability, Fungus Resistance, Low Temperature, Flexibility & UV resistance.

Applications:

Transparent profiles like toys etc.

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение Устойчивый к грибку Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая четкость Гидролитически стабильный Гибкость при низкой температуре		
Используется	Профили Игрушки Прозрачные детали		
Внешний вид	Бесцветный Полупрозрачный Прозрачный-светло-желтый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	54		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	13.0	MPa	
300% Strain	28.0	MPa	
Прочность на растяжение	30.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength	110	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура перехода стекла	-40.0	°C	DSC
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 to 100	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Задняя температура	195	°C	
Средняя температура	200	°C	
Передняя температура	205	°C	
Температура сопла	210	°C	
Давление впрыска	80.0	MPa	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

