

Lucopren® SE 1540-55FSL

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Lucobit AG

Описание материалов:

Lucopren® SE 1540-55FSL is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.17 to 1.21	g/cm ³	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	2.5	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	55 to 61		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			DIN 53504-S2
100% Strain	2.00	MPa	
300% Strain	3.00	MPa	
500% Strain	4.00	MPa	
Tensile Stress (Yield)	5.50 to 7.50	MPa	DIN 53504-S2
Удлинение при растяжении (Break)	650 to 850	%	DIN 53504-S2
Комплект сжатия			DIN 53517
23°C, 72 hr	30 to 40	%	
70°C, 24 hr	45 to 55	%	
100°C, 24 hr	70 to 80	%	

NOTE

1. Method A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat