ExxonMobil™ LLDPE LL 1002YB Cast

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 1002YB is a linear low density polyethylene resin for casting film. It has high gloss and excellent drafting in blown film and casting film applications. LL1002YB can also be used with low density polyethylene resin to improve the performance and processability of the film.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	114	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	132	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	7.38	MPa	ASTM D882
TD: Yield	6.48	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	61.7	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	24.8	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	420	%	ASTM D882
TD: Fracture	830	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	< 48	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	21	g	ASTM D1922
TD	430	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	98		ASTM D2457
Haze	1.7	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat