

SITRADUR TF20 / C94150

Polybutylene Terephthalate

SITRAPLAS GmbH

Описание материалов:

SITRADUR TF20 / C94150 is a Polybutylene Terephthalate (PBT) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of SITRADUR TF20 / C94150 are:

Flame Rated

Lubricated

Wear Resistant

Главная Информация			
Добавка	PTFE лубрикант (20%)		
Характеристики	Хороший поток		
	Хорошая износостойкость		
	Низкое трение		
Метод обработки	Литье под давлением		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PBT PTFE <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.41	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 2300	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	> 40.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	> 4.0	%	ISO 527-2/5
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	> 1.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	> 20	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	170	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

