

## CERTENE™ LLHF-122XH

Linear Low Density Polyethylene

Muehlstein

### Описание материалов:

LLHF-122XH is a certified prime grade Ethylene-Hexene Copolymer specially developed for extrusion of SUPER STRENGTH Blown films of outstanding Impact and Toughness. LLHF-122XH features good processability and films exhibit exceptional Elmendorf Tear strength and Puncture resistance. LLHF-122XH major applications include super strong liners, lamination films, stretch wrapping films, and super strong carry-on-bags. Maximum recommended film drawdown is 0.3 mil. LLHF-122XH contains high slip and extra high antiblock. LLHF-122XH complies with FDA regulation 21CFR 177.1520 (c) 3.2(a) and most international regulations concerning the use of Polyethylene in contact with food articles.

Главная Информация			
Добавка	Высокая гладкость Высокая устойчивость к царапинам		
Характеристики	Ультра высокая ударпрочность Сверхвысокая прочность Высокая гладкость Высокая устойчивость к царапинам Высокая прочность Сополимер Гексен-комномер Сопротивление перфорации Обработываемость, хорошая Хорошая прочность на разрыв Соответствие пищевого контакта		
Используется	Пленка Подкладка Тяжелая упаковочная сумка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	

Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	193	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	207	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield, 25 µm	11.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield, 25 µm	11.7	MPa	ASTM D882
MD: Break, 25 µm	55.2	MPa	ASTM D882
TD: Break, 25 µm	40.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Break, 25 µm	650	%	ASTM D882
TD: Break, 25 µm	780	%	ASTM D882
Ударное падение Dart <sup>1</sup> (25 µm)	480	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	430	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	750	g	ASTM D1922
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°, 25.4 µm, Blown Film)	55		ASTM D2457
Haze (25.4 µm, Blown Film)	12	%	ASTM D1003

#### Дополнительная информация

Film Specimen: 1.0 mil (25 micron) film, melt temperature 420-450°F (215-230°C), blow-up-ratio 2.5 :1.

#### NOTE

1. F50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

