

SynPlast™ DOA-N

Di (2-ethylhexyl) Adipate

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Branched C8 adipate ester

Главная Информация	
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Жидкость
Метод обработки	Уплотнение Пластик

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.919 to 0.925	g/cm ³	ASTM D4052
Кислотный номер-Максимум	0.10	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clear, clean		ASTM D2090
Цвет ²	25		ASTM D1209
Содержание эфира-Минимальный	99	%	ASTM D3465
Молекулярный вес ³	370		
Давление пара (200 °C)	3.07E-4	MPa	
Вязкость-Кинематографический			ASTM D445
25°C	12.1	cSt	
40°C	7.60	cSt	
100°C	2.30	cSt	
Содержание воды-Максимум	1000	ppm	ASTM D1533
Налейте точку	-65	°C	
Показатель преломления (25 °C)	1.4450		

NOTE	
1.	25/25°C
2.	Pt-Co Scale, Maximum
3.	Theoretical

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

