

## CROSSVINIL ME/8 P

Polyvinyl Chloride + NBR

Crosspolimeri S.p.A.

### Описание материалов:

CROSSVINIL ME/8 P is a PVC compound modified with NBR that has good resistance to oil.

CROSSVINIL ME/8 P presents good deformation and compression resistance and has good resistance properties to flex-fatigue and to abrasion.

CROSSVINIL ME/8 P also has good resistance to fuel.

CROSSVINIL ME/8 P conserves its flexibility and elasticity in a big range of temperatures.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к усталости Топливная устойчивость Хорошая стойкость к истиранию Хорошая стабильность размеров Хорошая гибкость Маслостойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	ENI 0181,00		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	15.5	MPa	IEC 60811
Растяжимое напряжение (Break)	400	%	IEC 60811
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение напряжения при растяжении (121°C, 18 hr, in ASTM #2 Oil)	8.0	%	IEC 60811
Изменение натяжения при разрыве (121°C, 18 hr, in ASTM #2 Oil)	-11	%	IEC 60811
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	125	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	140	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	145	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	150	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	160	°C	

Температура матрицы

160

°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat