

## BONDYRAM® 7003

Maleic Anhydride Grafted Polymer

Polyram Ram-On Industries

### Описание материалов:

Maleic Anhydride Modified Polyolefin Elastomer.

Recommended for toughening of nylon 6, nylon 66 and other Polyamide compounds.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			
230°C/10.0 kg	10	g/10 min	ASTM D1238
230°C/2.16 kg	10	g/10 min	ISO 1133

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

