

ELASTOSIL® R plus 4060/60

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Spark Plugs Boots, Automotive & Transportation

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Automotive & Transportation

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Комплект низкого сжатия
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильная крышка под капот
	Прокладки
	Промышленное применение
	Уплотнения
Метод обработки	Прессформа сжатия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.50	МПа	DIN 53504
Удлинение при разрыве	380	%	DIN 53504
Комплект сжатия	8.0	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	20.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	65	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

