

Generic PP, High Crystal - Talc

Talc

High Crystallinity Polypropylene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, High Crystal - Talc
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940 - 1.24	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.5 - 12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.80 - 1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (23°C)	85 - 105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	33.3 - 35.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	20 - 60	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1720 - 4510	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	34 - 49	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	115 - 150	°C	ASTM D648
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура формы	60.0 - 65.0	°C	
Давление впрыска	63.7 - 78.5	MPa	
Удерживающее давление	63.7 - 78.5	MPa	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, High Crystal - Talc This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

