

Rainmaker Polypropylene ECHPTL20

20% тальк

Polypropylene Homopolymer

Rainmaker Polymers LLC

Описание материалов:

Rainmaker Polypropylene ECHPTL20 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material filled with 20% talc. It is available in North America for blow molding or extrusion. Primary attribute of Rainmaker Polypropylene ECHPTL20: Homopolymer.

| Главная Информация | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк, 20% наполнитель по весу |
| Характеристики | Гомополимер |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Выдвунное формование Экструзия |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.05 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Yield) | 35.2 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2620 | MPa | ASTM D790 |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact | 48 | J/m | ASTM D356 |
| Gardner Impact | 2.03 | J | ASTM D5420 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed | 121 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed | 68.3 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

