

BJB Epoxy TC-1570 A/B

Epoxy; Epoxide

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-1570 A/B is a general-purpose white epoxy surface coat that can be used in conjunction with epoxy or polyurethane resin systems. TC-1570 A/B is noted for its ease of application and its ability to hang on vertical surfaces without sag or runoff.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость		
Используется	Нанесение покрытия		
	Общее назначение		
Внешний вид	Непрозрачный		
	Белый		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
-- 1	1.08	g/cm ³	
-- 2	2.09	g/cm ³	
--	1.92	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	88 to 92		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	6550	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	55.8	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	104	°C	
1.8 MPa, Unannealed	103	°C	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 8.0		
Срок годности	52	wk	
Время работы (25 °C) ³	15.0 to 20.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	70.0	Pa·s	

Part A : 25°C	160	Pa·s
Part B : 25°C	3.50	Pa·s
Cure Time	8.0 to 12.0	hr

NOTE

1. Part B
2. Part A
3. 100g mass

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

