

REXtac® APAO RT 1230

Polyalphaolefin

Huntsman Corporation

Описание материалов:

REXtac®APAO RT 1230 is a poly α -olefin (PAO) product. It is available in North America. REXtac®APAO RT 1230 applications include food contact applications and coating applications.

Features include:

Copolymer

Heat resistance

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Сополимер Теплостойкость, высокая | | |
| Используется | Ламинат | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 | | |
| Соответствие RoHS | Свяжитесь с производителем | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.858 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (23°C) | 1.03 | MPa | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | -22.2 | °C | DSC |
| Анализ заполнения | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Melt Density (191°C) | 0.740 | g/cm ³ | |

Дополнительная информация

Melt Viscosity, ASTM D3236, 325°F: 6200 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 350°F: 4250 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 375°F: 3000 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 400°F: 2300 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 425°F: 1700 cpsNeedle Penetration, ASTM D1321, 25°C: 1.3 mmSoftening Point by Ring and Ball, ASTM E28: 298°FFlashpoint, COC, ASTM D93: >450°FOpen Time, Kraft/Kraft, 25°C, Huntsman Method: 10 secondsShear Adhesion Failure Temp. (SAFT), Kraft/Kraft, Huntsman Method: 234°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

