

## Spartech Polycom PP7150

50% тальк

Polypropylene Copolymer

Spartech Polycom

### Описание материалов:

Spartech Polycom PP7150 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 50% talc filler. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Features include:

Copolymer

Good stiffness

Impact resistance

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 50% наполнитель по весу		
Характеристики	Жесткий, хороший		
	Сополимер		
	Средняя ударопрочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.80	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	4.0	%	ASTM D638
Fracture	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1790	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart			ASTM D3029
-29°C	0.0565	J	ASTM D3029
23°C	0.565	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, annealed	113	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	62.8	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	

Блестящий Гарднер (60°)

35

ASTM D523

#### Дополнительная информация

Flexural Modulus-Tangent, ASTM D790: 325,000 psi.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

