

ELASTOSIL® N 10

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Bonding & Sealing, Household Appliances

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Bonding & Sealing, Lighting

Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Colorless		
Плотность	1.02	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	8.0	Pa·s	Brookfield
Skin Forming Time ¹ (23°C)	25.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	25		ISO 868
Прочность на растяжение	1.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	200	%	ISO 37
Tear Strength	3.00	kN/m	ASTM D624B

NOTE

1.	50% R.H
----	---------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

