

## ELASTOSIL® LR 3153 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Tents, Technical Textiles

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Technical Textiles, Technical Textiles

Architectural Textiles, Technical Textiles

Bonding for HTV, Plastics and Rubber Processing

Electrically Conductive Rollers, Plastics and Rubber Processing

Electrically Conductive Rollers, Printing Industry

Главная Информация	
Используется	Тканевые покрытия
	Нетканые покрытия
	Текстильные изделия
	Нетканые покрытия
Метод обработки	Покрытие
	Литье под давлением
	Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Вязкость	140	Pa·s	Brookfield

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
Прочность на растяжение	7.40	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	170	%	DIN 53504
Tear Strength	14.0	kN/m	ASTM D624B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

