

Trexpene® A55NI

Thermoplastic Vulcanizate

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Description: TREXPENE® A55NI is a heat and UV stabilized PP/EPDM based Thermoplastic Vulcanized Elastomer (TPV). This Natural compound is primarily intended for interior applications can be processed using Injection Molding, Extrusion, Blow Molding or other melt processing techniques.

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Стабилизация тепла
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900 to 0.980	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	52 to 60		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹			ISO 37
Across Flow : 100% Strain	1.80	MPa	
Flow : 100% Strain	3.40	MPa	
Tensile Stress ²			ISO 37
Across Flow : Break	4.80	MPa	
Flow : Break	3.70	MPa	
Удлинение при растяжении ³			ISO 37
Across Flow : Break	630	%	
Flow : Break	210	%	
Tear Strength ⁴			ISO 34-1
Across Flow	24	kN/m	
Flow	19	kN/m	

Комплект сжатия			
70°C, 24 hr	24	%	ASTM D395B
70°C, 24 hr ⁵	24	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (110°C, 1000 hr)	4.1	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (110°C, 1000 hr)	1.1	%	ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости			
--	-56.0	°C	ASTM D746
Type B	-56.0	°C	ISO 812
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Запотевание-Сухой туман	83	%	SAE J1756
Ускоренная продолжительность выветривания ⁶	AATCC > 4		
Устойчивость к цвету			
to Burnt Gas, AATCC Rating : 60°C ⁷	> 4.00		
to Burnt Gas, Change in Color : 60°C ⁸	Delta E < 3		
to Burnt Gas, Yellowness Index : 60°C ⁹	< 2.00	YI	
to Light ¹⁰	Delta E < 3		
Оценка запаха ¹¹	> 7.00		
Сопrotивление озону (40 °C) ¹²	0 Rating		ISO 1431-1
Weatherability			
Arizona ¹³	Delta E < 3		
Florida ¹⁴	Delta E < 3		SAE J1976
NOTE			
1.	Type 1, 500 mm/min		
2.	Type 1, 500 mm/min		
3.	Type 1, 500 mm/min		
4.	Method Ba, Angle (Unnicked), 500 mm/min		
5.	Type A		
6.	Filtered Xenon per FLTM BO 116-01, 2481.6 kJ/m ²		
7.	ISO 105-G02, AATCC TM 23, 168 h		
8.	ISO 105-G02, AATCC TM 23, 168 h		
9.	ISO 105-G02, AATCC TM 23, 168 h		

10.	SAE J2412, ISO 105-B06, Cond. 5, 1,240.8 kJ/m ²
11.	GMW3205 Code B
12.	100 pphm, Method A
13.	105,000 TNR Langleys exposure per GMW3417 L1, F2, G1, T5
14.	2 years exposure, Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

