

Vinnolit® S 3368

Polyvinyl Chloride

Vinnolit GmbH & Co. KG

Описание материалов:

Vinnolit S 3368 is a porous suspension polymer with high bulk density. It is recommended for rigid profile, sheet and pipe extrusion.

Главная Информация	
Используется	Трубопроводы Профили Лист
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Метод обработки	Экструзионная труба Экструзионный профиль Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.58	g/cm ³	ISO 60
K-Value	68.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	116.0	ml/g	ISO 1628
Распределение размеров частиц			ISO 4610
-- 1	< 1.0	%	
-- 2	> 98	%	
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269

NOTE	
1.	retained on 0.250 mm screen
2.	retained on 0.063 mm screen

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

