

Telcar® SGI50140

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Telcar®SGI50140 is a thermoplastic elastomer (TPE) material. This product is available in the Asia-Pacific region.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.988 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | ASTM D1238 |
| 190°C/2.16 kg | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 200°C/2.16 kg | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 48 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 100% strain | 2.00 | MPa | ASTM D412 |
| 300% strain | 4.00 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 4.00 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 300 | % | ASTM D412 |

Дополнительная информация

Item Code (Reference): 9504264

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

